

Floorgard[®] Primer 903



CHẤT QUÉT LÓT KHÔNG DUNG MÔI, HỆ THỐNG PHỦ VÀ GẮN KẾT EPOXY

MÔ TẢ

Floorgard Primer 903 gồm 2 thành phần hệ thống nhựa epoxy độ nhớt thấp có thể trộn với thành phần lấp đầy tạo ra vữa epoxy đặc chắc. **Floorgard Primer 903** cũng là hệ thống quét lót và phủ ngoài.

SỬ DỤNG VÀ ƯU ĐIỂM

Floorgard Primer 903 có thể kết hợp với các chất lấp đầy và cốt liệu để tạo ra các loại vữa epoxy có độ đặc chắc khác nhau. **Floorgard Primer 903** cũng được dùng để cung cấp hay trộn vào các thành phần lấp đầy được lựa chọn để tạo ra vữa dùng để cấy thép, **Floorgard Primer 903** còn là chất quét lót và hệ thống phủ cho nhiều loại sản phẩm khác.

Ưu điểm bao gồm:

- Phát triển độ cứng ban đầu sớm, giảm thiểu sự hư hại do bảo dưỡng.
- Không chịu ảnh hưởng của nhiều loại axit, kiềm và các hóa chất công nghiệp.
- Cứng hơn bê tông thông thường từ 3 đến 4 lần
- Khả năng chống mài mòn và va đập tuyệt vời
- Tỷ lệ trộn linh hoạt

Độ đặc khác nhau có thể đạt được khi sử dụng chất lấp đầy với **Floorgard Primer 903**, liên hệ Cormix để có thiết kế trộn chi tiết.

ĐẶC TÍNH

Các kết quả dưới đây đạt được ở nhiệt độ 20°C

Thời gian thi công : 40 phút

Đây là thời gian thi công cho hệ thống nhựa không thêm vào chất lấp đầy. Giá trị này sẽ tăng lên khi trộn với chất lấp đầy, khi nhiệt độ thấp hoặc trộn với chất lấp đầy thì nên đổ từng lớp mỏng.

Độ cứng ban đầu: 3 ~ 5 giờ

Thời gian bảo dưỡng: 7 ngày

Nếu nhiệt độ giảm dưới 20°C thì thời gian bảo dưỡng sẽ tăng lên

Nhiệt độ thấp nhất có thể thi công được: 5°C

Nhiệt độ cao nhất có thể thi công được: 60°C

Tỷ trọng: Trộn phần A vào phần B : 1.08 kg/lít.

Kháng hóa chất:

Axit xitric 10%	tuyệt vời
Axit tartaric 10%	tuyệt vời
Axit axetic 5%	tuyệt vời
Axit nitric 25%	tốt
Axit clohidric 25%	tuyệt vời
Axit sunphuric 50%	tuyệt vời
Sodium hydroxit 50%	tuyệt vời
Dầu / xăng	rất tốt
Đường	rất tốt
Axit lactic 10%	rất tốt
Axit photphoric 50%	rất tốt

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bề mặt phải sạch, không dính dầu mỡ và các tạp chất khác. Các bề mặt kim loại phải sạch, không rỉ sét, bụi dầu hoặc mỡ và phải được thổi cát đến khi thấy được màu trắng của kim loại. Trong trường hợp bề mặt có vết dầu thì phải được xử lý bằng hóa chất trước khi thổi cát.

QUÉT LÓT

Nhằm đạt được hệ số kết dính cao đối với vữa làm đầy, bề mặt xử lý nên quét một lớp phủ **Floorgard Primer 903** không có chất lấp đầy trước khi thi công vữa.

TRỘN

Tỷ lệ trộn: A : B : 100 : 58 (theo trọng lượng)

Thiết kế trộn điển hình theo thể tích

Vữa lỏng

2 phần nhựa: 1 phần cứng : 3 phần lấp đầy

Hồ nhão

2 phần nhựa: 1 phần cứng : 6 phần lấp đầy

Hồ cứng

2 phần nhựa: 1 phần cứng : 9 phần lấp đầy

MẬT ĐỘ BAO PHỦ

Floorgard Primer 903: 5 m²/ lit (0.22 kg/m²)

Ghi chú: Các con số đưa ra về mật độ bao phủ chỉ là lý thuyết, liên quan đến chỉ số hao hụt tự nhiên do bề mặt, trên thực tế mật độ tiêu thụ có thể sẽ giảm.

VỆ SINH

Floorgard Primer 903 các dụng cụ thi công nên được rửa sạch ngay lập tức với **Cormix Cleaner** sau khi sử dụng.

ĐÓNG GÓI

Floorgard Primer 903: bộ 30kg (27.8 lit)

Cormix Cleaner: đựng trong can 4 lit và 20 lit

BẢO QUẢN VÀ TUỔI THỌ

Floorgard Primer 903 có tuổi thọ từ 9 ~ 12 tháng nếu bảo quản ở nơi khô ráo ở nhiệt độ 20°C trong thùng chưa mở nắp. Nếu bảo quản ở nhiệt độ cao hơn thì tuổi thọ có thể giảm xuống còn khoảng 4 ~ 6 tháng.

AN TOÀN & SỨC KHỎE

Cormix Cleaner chứa các dung môi hữu cơ linh động. **Floorgard Primer 903** chứa nhựa epoxy. Nên lưu ý có một số người nhạy cảm với nhựa, chất làm cứng và dung môi. Nên mặc quần áo bảo hộ, đeo găng tay và kính bảo vệ. Nên sử dụng ở những nơi được thông gió tốt.

Floorgard[®] Primer 903



CHẤT QUÉT LÓT KHÔNG DUNG MÔI, HỆ THỐNG PHỦ VÀ GẮN KẾT EPOXY

Nếu có ngộ độc, liên hệ ngay với bác sĩ. Nếu lỡ nuốt vào, không được nôn mửa chỉ uống nhiều nước. Nếu rơi vào mắt, mở to mắt và ngâm vào nước ít nhất 15 phút sau đó liên hệ ngay với bác sĩ. Nếu rơi vào da, cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn và rửa với nước sạch.

Các số liệu an toàn về vật liệu hiện đang có tại Cormix International và sẽ cung cấp nếu có yêu cầu. Khuyến cáo nên đọc các tài liệu về an toàn vật liệu trước khi sử dụng

DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Bộ phận dịch vụ kỹ thuật của Công Ty Cormix luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị về phương thức sử dụng cho đúng cách sản phẩm của chúng tôi nhằm mang lại sự thuận tiện tối đa cho quý vị.

CHỨNG NHẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Chứng nhận bởi



MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ Công ty TNHH TM Việt Thái

Trụ sở chính: K81C - Thụ Trung – Đằng Lâm – Hải An - HP

Tel : (84) (031) 355 - 8619 / Fax: (84) (031) 3 558 690

Mobile: 0904.093.533 (Ms Nguyen Thi Kieu Chi)

Chi nhánh Hà Nội: Lô 18/1 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội

Tel: (84-4) - 3556 2561 / Fax: (84-4) - 3 556 2684
Mobile: 0983 236 541 (Mr Nguyen Truong Giang)

Chi nhánh HCM : Số 82 Phạm Văn Bạch - P15 – Q. Tân Bình - TPHCM

Tel: (84) 08 5427 3371 / Fax: (84) 08 5427 3370
Mobile :091.688.8055 / Nguyễn Hữu Cầu (Mr.)

Chi nhánh Đà Nẵng: Số 38 Tôn Thất Đạm - Thanh Khê - TP Đà Nẵng

Tel: (84) 0511 3702 089 /Fax: (84) 0511 3712 743
Mobile :091.688.8055 / Nguyễn Hữu Cầu (Mr.)

Email: viethai@chongtham.vn
Website: <http://www.chongtham.vn> ::
www.chongthamco.com