

DEL-090

Vật liệu bơm tiêm Epoxy
nguyên chất độ nhớt thấp



Mô tả

- Là vật liệu sửa chữa và gia cố đặc biệt được tiêm vào nhiều dạng khe nứt để giữ nguyên trạng bê tông thái ban đầu bằng cách duy trì sự kết dính tốt nhất.
- Để tiêm bởi độ rộng khe nứt, nó được chia thành loại sản phẩm có độ nhớt cực thấp, loại sản phẩm có độ nhớt thấp, loại sản phẩm có độ nhớt trung bình và loại sản phẩm có độ nhớt cao.
- Để điều chỉnh tốc độ ninh kết, nó được chia thành các loại sản phẩm cho các mùa như Xuân, Hạ, Thu, Đông. Tốc độ ninh kết của nó được điều chỉnh bởi nhu cầu của người sử dụng.
- Dễ khuấy
- Khi đã đông cứng hoàn toàn sau khi bơm tiêm, nó không gây tác hại cho kết cấu bê tông và nó ngăn chặn sự ăn mòn nên độ bền rất cao.

Ứng dụng

- Sửa chữa khe nứt và gia cố cốt thép
- Sửa chữa và gia cố sàn lát đá nhân tạo hoặc đá cẩm thạch

Đặc điểm kỹ thuật

Tỷ lệ pha trộn (Chất chính: Chất ninh kết)	2:1
Thời gian sống (phút)	30-50
Thời gian ninh kết (sờ khô) (giờ)	24
Độ nhớt (mPs)	210
Tỷ trọng	1,18
Dụng cụ bơm tiêm	Ống tiêm, súng bơm mỡ, máy bơm tiêm (CY-800)
Đóng gói	Độ nhớt thấp: Chất chính (10kg), chất ninh kết (5kg)
Mức độ tiêu thụ	Đối với khe nứt: Rộng 0.3mm x Sâu 300mm, mức độ tiêu thụ: 0.15kg/m (Tùy thuộc vào điều kiện thi công thực tế)